

Gemmologiske egenskaber:

Akvamarin:

• Kemisk formel	:	Beryllium-Aluminium-silikat
• Krystalstruktur	:	Heksagonal
• Optiske egenskaber	:	Uniaksial (-)
• Farve	:	Lyseblå-mørkeblå, Blågrøn
• Glans	:	Glasglans
• Klarheds graduering	:	Type (I) sten
• Hårdhed (mohs)	:	7,5 – 8,0
• Brydningsindeks (RI)	:	1.564 – 1.596
• Dobbelt brydning	:	-0,004 til -0,006
• Massfylde (SG)	:	2,65 – 2,85
• Pleokroisk	:	Tydelig: Klar / Blå
• Absorberings linjer	:	5200, 5400
• Florescens	:	Ingen
• Chelsea	:	Grønlig
• Fremstilles syntetisk	:	Ja

Type I sten (normalt øje-ren)

VVS-sten har små indeslutninger, som er vanskelige at se under forstørrelse.

VS-sten har indeslutninger, der er lidt lette at se under forstørrelse. Måske ikke øje-rene.

SI-I-kvalitet har indeslutninger er synlige for det utrænede øje.

Type II sten (de fleste er normalt inkluderede)

VVS-sten er normalt øje-rene med mindre indeslutninger, der er lette at se under lup.

VS-sten har en tendens til at have synlige indeslutninger, der kan ses under forstørrelse og undertiden også for det utrænede øje.

SI-I-kvalitet har indeslutninger, der er åbenlyse under forstørrelse og for det utrænede øje.

Type III sten (næsten altid inkluderede)

VVS-sten har synlige indeslutninger under forstørrelse, men er normalt øje-rene.

VS-sten har indeslutninger, som er åbenlyse under forstørrelse, er nogle gange ikke øje-rene.

SI-I-kvalitet har åbenlyse til fremtrædende indeslutninger, der er synlige under lup og for det utrænede øje.

